

Holdbar PVC-Boden Beschichtung und PVC-Boden Deckbeschichtung

Anleitung

Inhalt

Wichtige Informationen, bevor Sie beginnen.....	1
Mindesttemperatur und Luftfeuchtigkeit.....	1
Gut lüften	1
Abschalten der Fußbodenheizung.....	1
Topfzeit: Verarbeitungszeit nach dem Mischen.....	2
Anwendung.....	2
Mischen Holdbar PVC-Boden Beschichtung und Holdbar PVC-Boden Deckbeschichtung	3
Topfzeit: Verarbeitungszeiten	3

Wichtige Informationen, bevor Sie beginnen

Mindesttemperatur und Luftfeuchtigkeit

Es ist wichtig, dass während und mindestens 4 Stunden nach dem Auftragen der Beschichtung die Temperatur mindestens 12°C (vorzugsweise zwischen 15°C und 25°C) beträgt. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte 75% nicht überschreiten. Die Temperatur des Untergrunds sollte mindestens 8 °C betragen.

Wir empfehlen, den Raum zu erwärmen und zu lüften. Wenn er nicht richtig gelüftet wird, ist die Luftfeuchtigkeit zu hoch. Es ist auch wichtig, dass der Boden eine gute Temperatur hat. Sie können den Raum mit einer Zentralheizung oder einem Heizgerät beheizen.

Gut lüften

Sorgen Sie während und mindestens 8 Stunden nach dem Auftragen der Beschichtung für gute Belüftung. Wenn nicht richtig gelüftet wird, ist die Luftfeuchtigkeit zu hoch. Achten Sie dabei darauf, dass die Temperatur nicht zu niedrig wird. Wenn nötig, lassen Sie die Heizung an.

Abschalten der Fußbodenheizung

Die Fußbodenheizung sollte 24 Stunden vor dem Auftragen ausgeschaltet werden. Sie kann 5 Tage nach der Anwendung wieder eingeschaltet werden.

Topfzeit: Verarbeitungszeit nach dem Mischen

Holdbar PVC-Boden Beschichtung und Holdbar PVC-Boden Deckbeschichtung sind 2-Komponenten-Beschichtungen. Das heißt, Sie erhalten Sets mit 2 Dosen, bestehend aus 2 Komponenten. Diese 2 Komponenten sollten erst kurz vor der Anwendung miteinander vermischt werden.

Nach dem Mischen hat man eine bestimmte Zeit, die Topfzeit, um die Beschichtung aufzutragen. Wenn die Topfzeit abgelaufen ist, darf die Beschichtung nicht mehr verarbeitet werden. Aus diesem Grund empfehlen wir, pro Schicht eine Packung zu bestellen.

***Beispiel:** Sie haben eine Oberfläche von 40m². Sie tragen 2 Schichten von Holdbar PVC-Boden Beschichtung auf. Der Verbrauch pro m² beträgt 120 Gramm. Pro Schicht benötigen Sie das Folgende: 40 m² x 0,12 Kg = 4,8 Kg. In diesem Fall bestellen Sie 2 x 5 Kg für 2 Schichten.



Anwendung

1. Den PVC-Boden mit einem Staubsauger abstauben.
2. Reinigen Sie den PVC-Boden gründlich mit Ruwol Surface Cleaner. Ruwol Surface Cleaner maximal 1 zu 10 mit Wasser verdünnen.
3. Schleifen Sie den PVC-Boden mit einem Schleifpad leicht an. Mattes Schleifen ist ausreichend.
4. Den PVC-Boden erneut mit einem Staubsauger abstauben.
5. Wenn staubfrei und sauber, 1 Schicht Holdbar PVC-Boden Beschichtung auftragen.
6. Nach 4 bis 48 Stunden nochmal 1 Schicht Holdbar PVC-Boden Beschichtung auftragen.
7. Nach 4 bis 48 Stunden 1 Schicht Holdbar PVC-Boden Deckbeschichtung auftragen.

Sie benötigen:

1. Ruwol Surface Cleaner
2. Farbmixer
3. Holdbar PVC-Boden Beschichtung
4. Holdbar PVC-Boden Deckbeschichtung
5. Roller
6. Bügel für Roller
7. Rundpinsel (für die Ränder)

- 8. Abdeckband
- 9. Bohrmaschine
- 10. Farbeimer mit Gitter
- 11. Malerei Handschuhe

Mischen Holdbar PVC-Boden Beschichtung und Holdbar PVC-Boden Deckbeschichtung

Geben Sie die B-Komponente (den Härter) in die A-Komponente und mischen Sie sie 1 Minute lang mechanisch, z.B. mit einem Farbmischer auf einem Bohrer. Achten Sie darauf, dass auch die Kanten berücksichtigt werden. Die Mischung 5 Minuten stehen lassen und gut umrühren. Die Beschichtung kann nun aufgebracht werden.

Topfzeit: Verarbeitungszeiten

Topfzeit Holdbar PVC-Boden Beschichtung: 3 Stunden bei 20°C

Topfzeit Holdbar PVC-Boden Deckbeschichtung: 3 Stunden bei 20°C